



✓ Mezclado Perfecto ✓ Máxima Dureza ✓ Calidad Garantizada

## MEZCLADO PERFECTO Y MÁXIMA DUREZA

### DESCRIPCIÓN

Mortero TRIXOMEX base cemento especialmente diseñado para trabajos de albañilería donde se requiere gran trabajabilidad y resistencia moderada. Se obtiene una mezcla homogénea con agregados finos.

### USOS

La aplicación del Mortero TRIXOMEX es variada en trabajos de albañilería desde plantillas, aplanados, cimentación de piedra y pegado de elementos para levantar muros. También puede ser utilizado en firmes para tránsito ligero, guarniciones y banquetas para tránsito ligero.

### VENTAJAS

- Producto de alta calidad.
- Fácil preparación al requerir solo la adición óptima de agua.
- Bajo porcentaje de desperdicio.
- Excelente trabajabilidad.
- Mejor acabado final que el mortero convencional preparado en obra.
- Excelente adherencia.

### RECOMENDACIONES

- Utilice agregados limpios, libres de materia orgánica, basura, tierra y arcilla.
- Utilice agua preferentemente potable y limpia.
- Humedezca la superficie de los elementos de alta absorción de agua.
- **NO UTILIZAR EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES.**

 **50 KILOGRAMOS**  
D E P U R O P O D E R



FICHA TÉCNICA  
**MORTERO TRIXOMEX**

Transformadora de Carbonatos y Derivados de México, S.A. de C.V.  
T: (55) 5014 9050 - Ext. 5001 E: ventas@trixomex.com.mx, www.trixomex.com.mx  
Av. Adolfo López Mateos S/N, Barrio Pérez de Galeana, Apaxco, Edo. de Méx. C.P. 55660

## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



1. Incorporar el Mortero TRIXOMEX a la arena en seco.



2. Adicionar la cantidad de agua necesaria hasta obtener una mezcla homogénea y de la consistencia deseada.



3. Prepare la mezcla suficiente para trabajar un máximo de 1 hora.

## DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial:

**Mortero Trixomex**

Presentación:

**Saco de 50 Kg**

Característica	Resultado
Apariencia	Polvo fino color gris
Resistencia a la compresión mínima a 28 días	100 Kg/cm <sup>2</sup>
Densidad del producto en polvo	1,300 Kg/m <sup>3</sup>

## PROPORCIÓN RECOMENDADA

USOS	BULTOS DE MORTERO TRIXOMEX	BOTES DE ARENA (19L)	BOTES DE GRAVA (19L)
APLANADOS	50Kg	5 Botes	0
CIMENTACIÓN	50Kg	6 Botes	0
PEGADO DE PIEZAS PARA LEVANTAR MUROS	50Kg	5 Botes	0
FIRMES LIGEROS	50Kg	2 Botes	0
GUARNICIONES	50Kg	3 Botes	4 Botes
BANQUETAS	50Kg	3 Botes	3 Botes
PLANTILLAS	50Kg	6 Botes	0
APLANADOS ESPECIALES	50Kg	2 Botes	0

Para pegado de tabiques estándar, con una mezcla 1:2, utilizando agregados TRIMEX, el rendimiento puede alcanzar 5 m<sup>2</sup>, por cada bulto de mortero a 1 cm de espesor.



**50 KILOGRAMOS**  
DE PURO PODER



FICHA TÉCNICA  
**MORTERO TRIXOMEX**

Transformadora de Carbonatos y Derivados de México, S.A. de C.V.  
T: (55) 5014 9050 - Ext. 5001 E: ventas@trixomex.com.mx, www.trixomex.com.mx  
Av. Adolfo López Mateos S/N, Barrio Pérez de Galeana, Apaxco, Edo. de Méx. C.P. 55660

## ALMACENAMIENTO

1. Evite azotar, arrastrar y/o golpear el saco.
2. Manténgase en un lugar seco, ventilado y a temperatura estable.
3. Evite tiempos de almacenamiento prolongados.
4. Evite el contacto directo del saco con paredes y pisos.

## PRECAUCIONES



- Evitar el contacto directo con los ojos y la piel, no se debe ingerir.
- Lavar con abundante agua y jabón, luego aplicar crema corporal para evitar irritación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante con agua y acudir al médico.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito ni administrar nada vía oral. Acudir al médico.



Nuestra garantía será limitada si la aplicación de este producto no se realiza de acuerdo con las instrucciones impresas o si se le da un uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el Dpto. de servicio técnico de Transformadora de Carbonatos y Derivados de México S.A. de C.V. al teléfono 55 5014 9050 Ext. 5001 en Apaxco Edo. México, de lunes a viernes de 9:30 a 17:00 hrs.



Transformadora de Carbonatos y Derivados de México, S.A. de C.V.  
T: (55) 5014 9050 - Ext. 5001 E: ventas@trixomex.com.mx, www.trixomex.com.mx  
Av. Adolfo López Mateos S/N, Barrio Pérez de Galeana, Apaxco, Edo. de Méx. C.P. 55660