



PISO SOBRE PISO

TRIXOMEX



*Aplicación en
pisos y muros.*



*Instala pisos nuevos
sobre pisos existentes.*



*Uso en interior
y exterior.*



*Adhiere todo tipo
de recubrimientos.*

INSTALA PISOS NUEVOS SOBRE PISOS EXISTENTES.

DESCRIPCIÓN

Piso sobre piso TRIXOMEX es un adhesivo blanco en polvo, formulado con cemento Pórtland y agregados minerales selectos, reforzado con resinas en polvo y aditivos químicos que brindan una gran adhesividad y excelentes propiedades de tiempo abierto y trabajabilidad.

USOS

Piso sobre piso TRIXOMEX se utiliza en instalaciones sobre pisos o azulejos ya existentes sin necesidad de levantar o picar la superficie, además está indicado para pegar piezas de porcelanato, vitrobloc, veneciano, granito y piedras naturales desde alta hasta nula absorción de agua sobre muros y pisos interiores y exteriores.

VENTAJAS

- Se ahorra tiempo, dinero y esfuerzo ocasionado por demoliciones ya que se puede instalar piso nuevo sobre piso cerámico existente.
- Permite pegar gran variedad de recubrimientos, con lo que se evita comprar diferentes adhesivos para una misma obra.
- Excelente adherencia en la instalación de recubrimientos desde alta hasta nula absorción de agua.
- Contiene resinas en polvo por lo que no se desprende, ni se cuelga.
- Uso residencial y comercial, en interiores y exteriores.
- Aplicación sobre pisos y muros.
- Se puede trabajar fácilmente por su consistencia cremosa.



Poder adhesivo para todo tipo de recubrimientos



FICHA TÉCNICA
PISO SOBRE PISO TRIXOMEX

Transformadora de Carbonatos y Derivados de México, S.A. de C.V.
T: (55) 5014 9050 - Ext. 5001 E: ventas@trixomex.com.mx, www.trixomex.com.mx
Av. Adolfo López Mateos S/N, Barrio Pérez de Galeana, Apaxco, Edo. de Méx. C.P. 55660

RECOMENDACIONES

- No adicionar otro tipo de materiales que puedan modificar la calidad del producto.
 - Si el material se deja en reposo por más de 15 minutos no agregue más agua, sólo es necesario volver a mezclar para obtener la trabajabilidad inicial.
 - No se aplique cuando la temperatura ambiental sea menor de 5°C o rebase los 35°C o en condiciones de viento excesivo humedezca el sustrato y/o el recubrimiento evitando la saturación.
 - Asegúrese que la superficie se encuentre libre de residuos de mortero, aceite, pintura, cera, polvo, grietas, fisuras, eflorescencia, elementos sueltos, exceso de agua o cualquier material que pueda servir como desmoldante o impida la adherencia a la superficie.
 - Los pisos o azulejos ya existentes deben estar firmemente adheridos a la superficie. Retire los que estén flojos o sueltos.
 - En el caso de superficies vitrificadas de una loseta y losas de concreto pulidas es necesario eliminar de la superficie los residuos de ceras, selladores, desmoldantes o cualquier sustancia que impida la adherencia, ya sea lavando con un limpiador desengrasante o mediante el escarificado o desbastado de la superficie usando tratamientos mecánicos y después lavar para eliminar completamente el polvo resultante, antes de proceder a la instalación.
 - No utilizar el adhesivo para corregir los muros con defectos de plomeo o los firmes con defectos de nivelación.
 - No se aplique sobre superficies de madera, vinil, yeso, pintura, asfalto, revoques a base de yeso, ni superficies metálicas, ni sobre elementos que no sean estructuralmente rígidos o inestables.
 - No usar para instalar mármoles verdes o negros, ni granitos verdes o negros y sus aglomerados, así como cualquier otro tipo de recubrimiento cerámico altamente sensible a la expansión o contracción por humedad o temperatura.
 - El tiempo abierto del adhesivo puede variar dependiendo de las condiciones climáticas, del sustrato y métodos de instalación, cuide que no se deshidrate el adhesivo una vez extendido para permitir adherencia y evitar desprendimientos.
 - Para transitar y/o aplicar emboquillador, permita al menos 24 horas de fraguado.
-

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Mezclado manual/ mecánico:



1. En un recipiente apropiado vaciar de 4.8 a 5.4 litros de agua limpia por cada saco de 20 Kg de Piso sobre piso TRIXOMEX.



2. Agregue gradualmente el Piso sobre piso Trixomex al agua mientras mezcla lentamente para evitar incluir burbujas de aire, ya sea en forma manual o con ayuda de un mezclador eléctrico a bajas revoluciones, hasta formar una pasta libre de grumos y con una consistencia suave, cremosa y homogénea.



3. Deje reposar la mezcla de 5 a 10 minutos, y mezclar nuevamente sin agregar más agua y aplicar.



FICHA TÉCNICA
PISO SOBRE PISO TRIXOMEX

Transformadora de Carbonatos y Derivados de México, S.A. de C.V.
T: (55) 5014 9050 - Ext. 5001 E: ventas@trixomex.com.mx, www.trixomex.com.mx
Av. Adolfo López Mateos S/N, Barrio Pérez de Galeana, Apaxco, Edo. de Méx. C.P. 55660

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Seleccione la llana dentada adecuada:

Formato de loseta (cm)	Llana recomendada (mm)
11x11 / 15x15 / 15x20	6 x 6 x 6
20x20	8 x 8 x 8
30x30 / 33x33	10 x 10 x 10
40x40 o mayores*	12x 12 x 12

*En formatos mayores a 40x40 se recomienda utilizar doble capa de adhesivo, una en el sustrato y otra en el reverso de la pieza cerámica.

2. Extienda el Piso sobre piso Trixomex sobre el sustrato con la parte lisa de la llana, sosteniéndola en un ángulo de 60º de la superficie. Esto garantiza un buen contacto con la superficie a cubrir.
3. A continuación con la parte dentada de la llana, peine en forma lineal el Piso sobre piso Trixomex, dejando surcos paralelos entre si y perpendiculares a la zona de trabajo, evitando hacer rayado en forma de abanico. El material sobrante se puede regresar a la mezcla.
4. Una vez colocado el Piso sobre piso Trixomex, colocar la pieza inmediatamente, asentar bien sobre el adhesivo fresco, procure moverla ligeramente hacia arriba y hacia abajo en sentido perpendicular al rayado del Piso sobre piso Trixomex y de la pieza.
5. Después presione fuerte y golpee suavemente con el mango de un martillo o mazo de goma del centro hacia las orillas, esto con la finalidad de sacar el aire y mejorar el asentamiento.
6. Si se forma una película seca (no pegajosa) sobre la pasta distribuida, pénela de nuevo con la llana dentada, no es necesario humedecer el adhesivo cuando esto suceda, ya que debilita su adhesividad. Si estuviera demasiado seca, quítela y aplique mezcla nueva.
7. Con ayuda de un nivel y un mazo de goma nivelar las piezas, y alinearlas con separadores para la posterior aplicación de la boquilla.
8. Revise periódicamente la adhesividad de la mezcla, esto se realiza levantando una de las piezas recién instaladas antes de que seque el Piso sobre piso Trixomex, se debe observar un área de contacto de al menos el 85%.
9. Una vez terminada la instalación, es necesario esperar de 24 a 36 horas para juntar o emboquillar.

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial:
Piso Sobre Piso Trixomex

Presentación:
Saco de 20 Kg

Característica	Resultado
Apariencia	Polvo fino color blanco
Tiempo abierto	20-30 minutos*
Tiempo de vida en charola	60 minutos*
Tiempo de ajuste	15 minutos*
Temperatura de aplicación	5°C a 35°C
Tiempo de transitabilidad	Después de 24 o 36 horas*
Espera para el junteo de piso	Después de 24 o 36 horas*
Resistencia a la compresión mínima a 28 días	100 Kg/cm ²
Deslizamiento (en pared vertical)	Menor a 0,5 mm

*Los tiempos señalados serán más cortos a temperaturas altas o con corrientes de aire, y más largos a temperaturas bajas.

PROPORCIÓN RECOMENDADA

Línea Trixomex	Piso Sobre Piso Trixomex
% Agua de trabajo	24 – 27
Litros de agua para 20 Kg	4.8 – 5.4
Rendimiento aproximado (m ² por 20 Kg)*	4–5

* Sobre superficies lisas.
El rendimiento puede variar dependiendo de la mano de obra y de la superficie.

ALMACENAMIENTO

1. Evite azotar, arrastrar y/o golpear el saco.
2. Manténgase en un lugar seco, ventilado y a temperatura estable.
3. Evite tiempos de almacenamiento prolongados.
4. Evite el contacto directo del saco con paredes y pisos.

PRECAUCIONES



- Lávese las manos después de utilizarlo.
- Evitar el contacto directo con los ojos, si ocurriera, lave con agua durante 15 minutos, y consulte a un médico.
- No inhale o ingiera el polvo, si esto ocurre, no inducir el vómito ni administrar nada vía oral. Acudir al médico.
- MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



PISO SOBRE PISO
TRIXOMEX

Nuestra garantía será limitada si la aplicación de este producto no se realiza de acuerdo con las instrucciones impresas o si se le da un uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el Dpto. de servicio técnico de Transformadora de Carbonatos y Derivados de México S.A. de C.V. al teléfono 55 5014 9050 Ext. 5001 en Apaxco Edo. México, de lunes a viernes de 9:30 a 17:00 hrs.



Transformadora de Carbonatos y Derivados de México, S.A. de C.V.
T: (55) 5014 9050 – Ext. 5001 E: ventas@trixomex.com.mx, www.trixomex.com.mx
Av. Adolfo López Mateos S/N, Barrio Pérez de Galeana, Apaxco, Edo. de Méx. C.P. 55660